

ISO-CONNECT FLAME B je flexibilná a nehorľavá pripojovacia fólia pre vonkajšie použitie. ISO-CONNECT FLAME B je ťažko zápalná, mimoriadne flexibilná a rozťažná špeciálna fólia na vzduchotesné a hnanému dažďu odolné utiesnenie pripojovacích škár pri oknách, dverách a paneloch. Pre rýchlu a efektívnu montáž na okenný rám sú k dispozícii varianty so samolepiacim pásom. Paropriepustná rúnová fólia zabezpečuje odvod vlhkosti smerom von a spĺňa požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov (GEG).



Použitie:

- okenné a fasádne konštrukcie
- stavebné škáry
- tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva

Vyhotovenie:

- variant A, čistá fólia bez lepiacich pásov (B-s1, d2)
- variant B s jedným lepiacim akrylovým pásikom na rám otvorovej konštrukcie
- variant C s jedným lepiacim butylovým pásikom na rám otvorovej konštrukcie

Vlastnosti:

- požiarne odolnosť B-s1, d2 podľa DIN EN 13501 (len variant A s lepidlom)
- fólia nie je omietateľná
- paropriepustná, vzduchotesná a vetrotesná
- odolná voči hnanému dažďu
- pružná a flexibilná
- relatívne nenáročná na stavebnú pripravenosť a nerovnosti podkladov skeletu budovy
- spĺňa požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov (GEG) a RAL montáži

Technické údaje:

materiál	paropriepustná polymér fólia
protipožiarna trieda	B-s1, d2*
odolnosť voči dažďu	≥ 1050 Pa
difúzne odolná vrstva vzduchu	sd = 0,15 m
súčiniteľ vzduchovej priepustnosti	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/(\text{h}, \text{m}, \text{daPan})$
UV stabilita	3 mesiace
teplotná odolnosť	-40°C až +80°C
teplota spracovania	0°C až +45°C
teplota spracovania	0°C až +45°C
doba skladovania	1 rok (v originál balení a suchu)

*platí len pre variant A

Pracovný postup:

- podklad, na ktorý sa bude fólia lepiť musí byť zbavený prachu, čistý, odmastený a únosný
- pri kovoch a plastoch je nutné pred nanosením lepidla očistiť plochy čističom IPA
- po stiahnutí krycej fólie (variant B a C) nalepte fóliu na rám okna alebo dverí a prejdite aplikačným valčekom
- pri variante A je nutné fóliu lepiť aj na rám aj na nosnú konštrukciu pomocou lepidla (len tento prípad spĺňa požiarne triedu B-s1, d2)
- lepenie na nosnú konštrukciu sa realizuje pomocou lepidla ISO-TOP FLEKKLEBER B!!! (viď TL)
- väčšie nerovnosti v podklade je nutné vyspraviť
- bežné nerovnosti je možné vyrovnať nanosením príslušného objemu lepidla
- naneste vrstvu s hrúbkou 8 až 10 mm na podklad
- naneste toľko lepidla ISO-TOP FLEKKLEBER B, aby po pritlačení fólie bola zaručená šírka lepidla minimálne 30 mm a hrúbka minimálne 1 mm
- fólia ISO-CONNECT FLAME B sa aplikuje na čerstvo nanosené lepidlo a to bez pnutia
- lepidlo pod fóliou roztlačte pomocou aplikačného valčeka
- pokiaľ lepíte fóliu po obvode okna samostatne na každú stranu (nie v jednom kuse), tak posledný kus by sa mal lepiť pri nadpraží a prvý pri parapete

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydávaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 12/2025

Farby:

- červeno-hnedá

Rozmery:

- šírky 100 a 200 mm
- nábal 30 m na kotúči

Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným.

12/2025

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789