



ŠTADIÓNY A ŠPORTOVISKÁ

Na pochôdne plochy na štadiónoch a športoviskách čakajú výnimočné výzvy. Je to hlavne dané tým, že musia týždeň čo týždeň dolávať zaťaženiu tisícov ľudí, ktorí tam jedia a pijú. Preto musí byť povrch odolný voči oteru, pevný a ľahko umývateľný. Týmto nárokom vyhovujú naše nasledujúce systémy podláh.

SKLADBA

podkladový náter: GI 110, GI 115

doba schnutia: 8-12 h pri 20 °C

alternatíva: GI 118

doba schnutia: 4-6 h pri 20°C

spotreba: 250-400 g/m²

Pri extrémnych nerovnostiach a drsných plochách je nutné povrch upraviť stierkou! Ako stierka sa použije zmes vytvorená z penetračného náteru a vsypu z kremičitého piesku (Grepox SLD) v pomere 1:1.

Epoxidová podlaha s hladkou úpravou.

minimálna hrúbka: 1,5 mm

EP – lepiaca vrstva: GI 120 2.200 g/m²

Epoxidová podlaha s protišmykovou úpravou.

minimálna hrúbka: 1,5 mm

EP – lepiaca vrstva:

GI 110 v pomere 1:1, plnivo Grepox SLD

GI 110: 600 g/m²

Grepox SLD: 600 g/m²

hustý vsyp:

kremičitý piesok 0,4–0,8 mm 4,0-5,0 kg/m²

EP - uzatvárací náter (interiér):

GI 130: 600-800 g/m²

PU - uzatvárací náter (alt. pre exterior):

GI 233: 600-800 g/m

Steny a vertikálne plochy.

podkladový náter: GI 110 150-250 g/m²

EP – farebný uzatvárací náter: GI 134 250-400 g/m²

PU – farebný uzatvárací náter: GI 233 150-250 g/m²

