



GREMLER®

BAUCHEMIE

ALLMEDIA
ZALOŽENÉ V ROKU 1990



OCHODNÉ PLOCHY

V obchodoch / obchodných domoch panuje čulý ruch, ktorý kladie vysoké nároky na opotrebovanie a čistenie podlahy. Okrem toho má byť takáto podlaha dekoračná, odolná voči poškrabaniu a má dlhodobo odolávať každodennému zaťaženiu. Nižšie navrhnuté systémy spĺňajú všetky tieto požiadavky a zároveň majú vynikajúcu odolnosť voči posypovým soliam, ktoré v zimných mesiacoch predstavujú extrémnu záťaž na podlahy.

SKLADBA

podkladový náter: GI 110, GI 115

doba schnutia: 8-12 h pri 20 °C

alternatíva: GI 118

doba schnutia: 4-6 h pri 20°C

spotreba: 250-400 g/m²

Pri extrémnych nerovnostiach a drsných plochách je nutné povrch upraviť stierkou! Ako stierka sa použije zmes vytvorená z podkladového náteru a vsypu z kremičitého piesku (GREPOX SLD) v pomere 1:1.

UV odolná polyuretánová podlaha s hladkým povrchom.

minimálna hrúbka: 1,5 mm

samonivelačná vrstva: GI 225: 2.500 g/m²

uzatvárací náter: GI 613/GI 614 80-120 g/m²

Dekoračná polyuretánová podlaha s dekoračným vsypom a odolnosťou voči pošmyknutiu.

minimálna hrúbka: 1,5 mm

lepiaca vrstva:

GI 230: 300-400 g/m²

husté čipsovanie:

farebné čipsy 1 alebo 3 mm: 800-1000 g/m²

uzatvárací náter:

GI 219 alt. 217/GI 614 200-500 g/m²

Farebná podlaha s farebným kremičitým pieskom so zrnom 2-3 mm.

minimálna hrúbka: 6-8 mm

lepiaca vrstva:

GI 112: 1,3 kg/m²

farebný piesok:

kremičitý piesok 2-3 mm: 13 kg/m²

event. uzatvorenie pórov:

GI 960 1,0 kg/m²

uzatvárací náter:

GI 112 alt. 219/GI 614 300-500 g/m²

